Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

BLATEPOX BARNIZ VIDRIO



DESCRIPCION

Barniz epoxi transparente de dos componentes en base disolvente para el sellado y/o protección del vidrio.

PROPIEDADES

Excelente dureza, resistencia a la abrasión y a los productos químicos comunes, así como buen rendimiento y aplicación.

APLICACIONES

Para la decoración y protección de superficies de vidrio.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: Brillo, mate y mate profundo.
Densidad: 0,96 ± 0,10 g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Secado (tacto): 2-4 horas 25ºC / 10-15 min 130-150ºC.
Repintado:
Mínimo: 12 horas.
Máximo: 24 horas.
Punto de inflamación: <= 21ºC.
Rendimiento: 10-12 m^2/L.
Datos para producto mezclado a 25ºC.
Nº de capas: 1-2.
Proporción de mezcla:
Peso: 2 partes de barniz/1 parte de catalizador/1 parte de disolvente.
Catalizador: Catalizador Blatepox Barniz Vidrio ID.
Vida de la mezcla: Máximo 8 horas.
Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30ºC, RH-60%): 1 año en envase original cerrado.

PREPARACION DE SUPERFICIES

El vidrio debe estar completamente limpio y seco.

MODO DE EMPLEO

Se pinta a pistola aerográfica o electrostática.
Siempre aplicar el producto con temperaturas superiores a 12ºC y evitando humedad excesiva.

RECOMENDACIONES

Se debe mezclar con su catalizador en la relación exacta.
Si es necesario diluir el producto, solamente utilizar nuestro Disolvente Vidrio SMG/2 o Disolvente L/CH.

PRESENTACION

En envases de 20 Litros.
Colores: Transparente.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 16/07/15

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.